



ARDEX F 5



Pluoštu sutvirtintas glaistas fasadams ir renovacijai, baltas

Fasadų, o taip pat sienų ir lubų, esančių patalpų viduje remontui, renovavimui, lyginimui ir glaistymui

Pagrindas dispersiniams dažams ir tinkui, mineraliniam tinkui, silikoni-
nės dervos dažams, dispersiniams silikatiniams dažams, lakui

Gali būti apdirbamas naudojant įvairią dekoratyvinę techniką

Užtikrintas atsparumas dėl sudėtyje esančio pluošto

Greitai džiūsta, nesuslūgsta ir netrūkinėja,
net ir esant storam sluoksniui

Iki 10 mm storio sluoksnis išdžiūsta per parą



Gali būti naudojamas skerdėjančių ir paviršinių įtrūkimų šalinimo dar-
bams, naudojant ARDEX BU-R tinklėlį

Lengvai apdirbamas ir šlifuojamas



ARDEX F 5



Su ARDURAPID efektu – greitas hidraulinis kietėjimas ir pilnas kristalinis vandens surišimas.

Pluoštu sutvirtintas glaistas fasadams ir renovacijai, baltas

PASKIRTIS:

Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir luboms.

Fasadų, o taip pat sienų ir lubų, esančių patalpų viduje remontui, renovavimui, lyginimui ir glaistymui prieš dažant dispersiniais, dispersiniais silikatiniais ir silikoninės dervos dažais.

Kaip pagrindas lakui, mineraliniam ir dispersiniam tinkui.

Gali būti apdirbamas naudojant įvairią dekoratyvinę techniką.

Skerdėjančių ir paviršinių įtrūkimų (A1 ir A2 klasė) šalinimo darbams, naudojant ARDEX BU-R armavimo tinkelį pagal 19 direktyvą iš BFS.

APIBŪDINIMAS:

Balti milteliai su specialiomis hidraulinėmis rišančiomis medžiagomis, lengvai disperguojančiais dervos milteliais ir rinktiniais užpildais. Sudėtyje yra ARDEX MICROTEC pluošto, specialiųjų priedų ir cemento.

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Pagrindas, pvz., cemento ar kalkių cemento tinkas, betonas, plytų mūras, plytelės ar plokštės (glazūruotus paviršius reikia pašiaušti), dispersiniai dažai, dispersinis ir mineralinis tinkas – turi būti sausas, tvirtas, galintis atlaikyti apkrovą bei nuvalytas nuo dulkių ir kitų sukibimą mažinančių medžiagų.

Elastinės ir lako dangos, tapetai, o taip pat neprilipę ar silpnai besilaikantys dažai ir tinkas privalo būti pašalinti.

Gruntavimas nėra būtinas.

NAUDOJIMAS:

Į švarų indą pripilama skaidraus ir šalto vandens ir intensyviai maišant, berama tiek miltelių, kol susidarys elastingas, vienalytis skiedinys be gumulų.

12,5 kg ARDEX F5 išmaišyti reikia apie 6,25 l vandens.

5 kg ARDEX F5 išmaišyti reikia apie 2,5 l vandens.

Su skiediniu prie +18 °C – +20 °C temperatūros galima dirbti apie 30 minučių, iš karto tepant reikiamo storio sluoksnį.

Po maždaug 40 – 50 minučių ARDEX F 5 sukietėja taip, kad galima pradėti tolimesnius paviršiaus apdirbimo darbus, glotninti, apdirbti sudėklus ir pan. Šie darbai gali būti atliekami per 20 minučių laikotarpį.

Mišinio sunaudojimo, kietėjimo ir tolesnio apdirbimo laikas priklauso nuo temperatūros ir užtepimo sluoksnio storio. Rekomenduojama apsaugoti paviršius nuo tiesioginių saulės spindulių. Aukštesnė temperatūra sutrumpina, o žemesnė – pailgina minėtus laikus.

Tuštumų ir trūkių užpildymui bei šiurkštaus paviršiaus formavimui į ARDEX F 5 galima pridėti krosnelėje išdžiovinoto ARDEX kvarcinio smėlio.

Daugiausiai galima pridėti 0,3 tūrio dalies smėlio vienai ARDEX F 5 skiedinio daliai. Pridedant smėlį, maišomo vandens kiekis nekinta.

ARDEX F 5 galima naudoti prie aukštesnės negu +5°C temperatūros.

TRŪKIŲ REMONTAS:

A1 klasės paviršinių įtrūkimų ir A2 klasės per tinko storį persiduodančių įtrūkimų remontui ARDEX F 5 stipriai spaudžiant užtepamas ant pagrindo lygia glaistymo mentele. Iš karto po to, mišinys sušukuojamas dantyta glaistymo mentele ir ant paviršiaus uždedamas ARDEX BU – R armavimo tinklelis.

Antras sluoksnis tepamas šlapias ant šlapio.

DANGA:

Iki 10 mm storio sluoksnis išdžiūsta per parą ir tada galima dažyti arba dengti tinkama danga.

Sluoksnis virš 10 mm išdžiūsta per 2 – 3 paras.

Laikykites dangų gamintojų nurodymų.

PRALAUDUMAS GARAMS:

ARDEX F5 sluoksniai yra atviri difuzijai.

ARDEX F5 vandens garų pralaidumas μ yra apie 60.

Kitų cementinių mišinių – apie 25.

Kilus abejonėms, atlikite bandymus.

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

Storesniems sluoksniams, kai reikia užpildyti tuštumas ir giliai įdubas ir jie turi būti sausi po paros, rekomenduojame naudoti ARDEX F 3.

Po 90 minučių džiūvimo šios vietos apdirbamos su ARDEX F5.

PASTABA:

Sudėtyje yra cemento. Reaguojant su drėgme vyksta šarminė reakcija. Naudokite apsaugos priemones odai bei akims. Patekus ant odos, nuplauti vandeniu. Patekus į akis, kreiptis į gydytoją.

Sukietėjęs fiziologiškai ir ekologiškai saugus.

GIS kodas – ZP 1 (cementinis produktas su labai mažu chromatų kiekiu).

Pluoštu sutvirtintas glaistas fasadams ir renovacijai, baltas

	
0432	
ARDEX GmbH Friedrich-Ebert str. 45 D-58453 Witten Vokietija 2014	
56149	
EN 998-1:2010-12 ARDEX F 5 Fasadų glaistas EN 998-1:GP-CS IV-W2	
Vandens įgertis:	W2
Vandens garų skvarba:	≤ 70
Sukibimo stiprumas:	≥ 1,0 N/mm ² FP-B
Pavojingos medžiagos	Žiūrėti saugos duomenų lapus
Reakcija į ugnį:	F (nenustatyta)

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:

Maišymo santykis:	apie 6,25 l vandens : 12,5 kg miltelių, atitinkamai: 1 tūrio d. vandens : 2 t.d.miltelių
Miltelių svoris:	apie 1,0 kg/l
Skiedinio svoris:	apie 1,4 kg/l
Išėiga:	apie 0,9 kg/m ² /mm
Darbo laikas (+20° C):	apie 30 min.
Dažymo/klijavimo darbai (+20° C):	iki 10 mm sluoksniui po paros
Atsparumas gniuždymui:	po 7 parų apie 7 N/mm ² po 28 parų apie 12 N/mm ²
Atsparumas lenkimui:	po 7 parų apie 3 N/mm ² po 28 parų apie 5 N/mm ²
pH vertė :	apie 11
Ženklimas pagal GHS/CLP:	GHS05
Ženklimas pagal GGVSEB/ADR:	Nėra
Pakuotė:	maišai po 12,5 kg ir 5 kg (supakuoti po 4)
Laikymas:	apie 12 mėn., sausoje patalpoje, originalioje pakuotėje

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.