



ARDEX 7+8

Sandarinimo klijai

Skirti klijuoti ARDEX SK 100 W sandarinantį paklotą
patalpų viduje ir išorėje,
baseinuose,
balkonuose ir terasose
kartu su ARDEX SK TRICOM sandarikliais

Greitai kietėja ir džiūsta

Be tirpiklių

Atitinka reikalavimus pagal EN 12004



Reg. No. 37344

Gamintojas
su sertifikuota kokybės kontrolės sistema
pagal DIN EN ISO 9001

UAB "Volonta"
Linkuvos g. 16, LT- 48345, Kaunas
Tel.: +370 620 71334
info@volonta.lt
www.volonta.lt

ARDEX 7+8

Sandarinio klajai

PASKIRTIS:

Patalpų vidui ir išorei. Sienoms ir grindims.

Sandarinio klajai skirti klijuoti ARDEX SK 100 W sandarinantį paklotą patalpų viduje ir išorėje, baseinuose, balkonuose ir terasose kartu su ARDEX SK TRICOM sandarikliais.

APIBŪDINIMAS:

ARDEX 7+8 sudaro:

tirpiklių neturinti akrilato dispersija ARDEX 8, kurios 1 l svoris yra apie 1,0 kg ir cemento pagrindu paruošti reaktyvūs milteliai ARDEX 7, kurių supiltas svoris yra apie 1,2 kg/l.

Prieš naudojimą, abu komponentai sumaišomi tarpusavyje.

PAGRINDAS:

Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, atlaikantis apkrovą, be dulkių, laisvųjų dalelių ir medžiagų, trukdančių sukibimui.

Pagrindu gali būti betonas, cementinės grindys, kalcio sulfato grindys, grindų asfaltas, iš sausųjų elementų surenkamos grindys, cementinis tinkas, kalkių cemento tinkas, gipsinis tinkas, gipso kartono plokštės, gipso plokštės, gipsinės pluošto plokštės ir kietosios putų plokštės.

Gipsiniai pagrindai turi būti sausi, tvirti, neslidūs, vieno sluoksnio mažiausiai 10 mm storio.

Turi būti užtikrinta, kad per pagrindą, pvz. išorinę sieną, nepateks drėgmė. Statybines sąlygas būtina patikrinti prieš pradedant hidroizoliacinius darbus.

Gipsiniai pagrindai patalpų viduje gruntuojami su ARDEX P 51, atskiestu vandeniu santykiu 1:3.

MAIŠYMAS:

ARDEX 7+8 galima sumaišyti dvejopai – glaisto konsistencijos (ertmių užpildymui ir nelygumų užglaiistymui) ir skystesnės – klijų konsistencijos (sandarinančio pakloto ARDEX SK 100 W klijavimui).

ARDEX 7+8 iš pradžių yra sumaišomas glaisto konsistencijos.

Klių konsistencijai pridedama 0,75 l ARDEX 8 skysto komponento ir dar kartą permaišoma.

Maišymo santykis: glaisto konsistencija

3,5 kg ARDEX 8 akrilato dispersijos
5,0 kg ARDEX 7 reaktyvių miltelių
arba

klijų konsistencija

4,25 - 5 kg ARDEX 8 akrilato dispersijos
5,0 kg ARDEX 9 reaktyvių miltelių.

NAUDOJIMAS:

Reikia paruošti tik tokį kiekį sandarinančio mišinio, kurį galima būtų sunaudoti per 60 minučių. Į pradėjusį kietėti mišinį negalima įmaišyti daugiau ARDEX 8 akrilato dispersijos.

ARDEX 7+8 tepami ant pagrindo dantyta mentele. Ant glotnaus pagrindo naudojama 3 mm dantyta mentelė, o ant grubaus – 4 mm dantyta mentelė.

Įsitikinkite, kad plotai, į kuriuos bus klijuojamas ARDEX SK 100 W, būtų tokio dydžio, kad jį būtų įmanoma pakloti į dar šviežią ARDEX 7+8 skiedinį per 15–20 min., kol dar nesusidarė plėvelė. Membraną stipriai prispauskite lygiu mentelės kraštu. Siekite, kad nesusidarytų oro tarpų. Tiksliai laikykitės instrukcijų, išdėstytų techniniame ARDEX SK 100 W apraše.

Sujungimuose, kampinėse siūlėse ir aplink vamzdžius ARDEX 7+8 tepama 3 mm dantyta mentele. Kol skiedinys dar šviežias, tose vietose įklijuojamos ARDEX TRICOM sandarinamosios juostos, kampai ir sandarikliai.

Vėliau sandarinamosios juostos, kampai ir sandarikliai visiškai užglaiistomi dar vienu ARDEX 7+8 sluoksniu.

ARDEX 7+8 galima naudoti, kai temperatūra yra nuo +5 iki +30°C.

Aukštesnė temperatūra sutrumpins, o žemesnė prailgins darbo su ARDEX 7+8 laiką.

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

Glaisto konsistencijos mišiniu galima užpildyti pagrindo ertmes ir užglaiistyti nelygumus.

PASTABA:

ARDEX 7 sudėtyje yra cemento. Reaguojant su drėgme vyksta šarminė reakcija. Naudokite apsaugos priemones odai bei akims. Patekus ant odos, nuplauti vandeniu. Patekus į akis, kreiptis į gydytoją.

Sukietėjęs fiziologiškai ir ekologiškai saugus.

GIS kodas – ZP 1 (cementinis produktas su labai mažu chromatų kiekiu).

ARDEX 7+8

Sandarinio klajai



0370

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany

13

58138

EN 12004:2007+

A1:2012

ARDEX 7 + 8

Cementitious Adhesive

EN 12004:C2FE-S2

Initial tensile adhesion strength:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tensile adhesion strength after water immersion:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tensile adhesion strength after heat ageing:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Open time:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ after not less than 30 minutes
Early tensile adhesion strength after 6 hours:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Slip:	NPD
Transverse deformation	$\geq 5 \text{ mm}$
Fire class:	E

TECHNINIAI DUOMENYS:

Maišymo santykis:

Klijų konsistencija
4,25 - 5 kg ARDEX 8 akrilato dispersijos
5,00 kg ARDEX 7 reaktyvių miltelių

Glaisto konsistencija
3,5 kg ARDEX 8 akrilato dispersijos
5,0 kg ARDEX 7 reaktyvių miltelių

Šviežio skiedinio svoris:

klijų konsistencija
apie 1,3 kg/l
glaisto konsistencija
apie 1,4 kg/l

Išėiga:

ant lygaus pagrindo su 3 x 3 x 3 mm dantyta mentele:
apie 0,6 kg miltelių +
apie 0,4 kg dispersijos=
apie 1,0 kg sumaišytos medžiagos į m^2
su 4 x 4 x 4 mm dantyta mentele:
apie 0,8 kg miltelių +
apie 0,6 kg dispersijos=
apie 1,4 kg sumaišytos medžiagos į m^2

Darbo laikas (+20°C):

apie 60 min.

Galima vaikščioti (+20°C):

po maždaug 2 val.

Žymėjimas pagal pavočių medžiagų klasifikaciją (GefStoffV):

nėra

GIS kodas:

ZP 1 (reaktyvūs milteliai)
D1 (akrilato dispersija)

Pakuotė:

ARDEX 8 akrilato dispersija:

5 kg kibirai

ARDEX 7 reaktyvūs milteliai:

5 kg maišai, supakuoti po keturis

Laikymas:

apie 12 mėnesių sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje.

ARDEX 8 akrilato dispersiją saugoti nuo šalčio.
Pradėtą pakuotę sandariai uždaryti.

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.