



ARDEX A 18

Sukibimo skiedinys



Sukibimo skiedinys su lipnumo indikatoriumi cementinių grindų iš:

- ARDEX A 35 greitai džiūstančio cemento,
- ARDEX A 38 4 valandų cemento,
- ARDEX A 35 MIX sausojo betono,
- ARDEX A 38 MIX 4 valandų sausojo betono

ir kitų cementinių grindų mišinių fiksavimui prie betoninių, cementinių bei kitų tinkamų pagrindų

Cementinių grindų remonto darbams

Ilgai išlieka lipnus

Stipriai sukimba

Patalpų vidui ir laukui

ARDEX sisteminis produktas

su ARDEX cementais ir kitais cementinių grindų mišiniais

ARDEX A 18

Sukibimo skiedinys



PASKIRTIS:

Patalpų vidui ir išorei, baseinams, sienoms ir grindims. Sukibimo skiedinys su lipnumo indikatoriumi cementinių grindų iš:

- ARDEX A 35 greitai džiūstančio cemento,
- ARDEX A 38 4 valandų cemento,
- ARDEX A 35 MIX sausojo betono,
- ARDEX A 38 MIX 4 valandų sausojo betono

ir kitų cementinių grindų mišinių fiksavimui prie betoninių, cementinių bei kitų tinkamų pagrindų, pvz., keraminių plytelių dangos, „Terrazzo“, betono plokščių.

Cementinių grindų remonto darbams.

APIBŪDINIMAS:

Žali milteliai su specialiaisiais priedais ir užpildais. Užtikrina cementinio grindų sluoksnio sukibimą su pagrindu.

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, tačiau pakankamai tvirtas ir atlaikantis apkrovą. Jeigu būtina, pagrindas apdorojamas mechaniškai (pvz., freza ar smėlio srove). Reikia pašalinti dulkes, purvą, silpnai sukibusius sluoksnius, dažus ir pan.

Pagrinde esantys trūkiai (nejudantys), užveriami ARDEX FB arba ARDEX EP 2000 epoksidinėmis derandomis taip, kaip nurodyta minėtų produktų techniniuose aprašymuose.

Jeigu pagrindas drėkinamas, reikia vengti balų susidarymo.

NAUDOJIMAS:

Į švarų indą įpilti skaidraus vandens ir stipriai maišant pripilti tiek miltelių, kad susidarytų pastos pavidalo, tepamos konsistencijos vienalytis mišinys.

20 kg ARDEX A 18 miltelių sumaišymui reikia apie 5 l vandens.

Sumaišoma tik tiek medžiagos, kiek galima sunaudoti per maždaug 60 min.

Skiedinys tepamas ant tinkamai paruošto pagrindo šepčiu, tinkamu voleliu arba dantyta mentele, mažiausiai 1,5 mm storio sluoksniu. Smėlio cemento mišinys liejamas ant žalios spalvos ARDEX A 18 skiedinio „šlapias ant šlapio“. Jeigu žalia spalva pradeda šviesėti (po maždaug 30 min.), reikia užtepti dar vieną šviežią ARDEX A 18 sluoksnį.

Pradėjusio kietėti sukibimo mišinio negalima atskiesti vandeniu.

Kilus abejonėms, atlikite bandymus.

ARDEX A 18 galima naudoti, kai pagrindo ir oro temperatūra yra aukštesnė negu +5° C.

ATKREIPKITE DĖMESĮ

Reikia vadovautis techninėmis nuorodomis aprašytomis EN 13813, DIN 18353, DIN EN 18560 standartuose.

PASTABA:

Sudėtyje yra cemento. Reaguojant su drėgme vyksta šarminė reakcija. Naudokite apsaugos priemonės odai bei akims. Patekus ant odos, nuplauti vandeniu. Patekus į akis, kreiptis į gydytoją.

Sukietėjęs fiziologiškai ir ekologiškai saugus.

GIS kodas – ZP 1 (cementinis produktas su labai mažu chromatų kiekiu).

EC1 R^{PLUS} – labai mažai emisijų.

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:

Maišymo santykis:	apie 5 l vandens : 20 kg miltelių, atitinkamai: 1 tūrio d. vandens : 3 t.d.miltelių
Miltelių svoris:	apie 1,5 kg/l
Skiedinio svoris:	apie 1,8 kg/l
Išėja:	apie 1,5 kg/m ² / (reikalingam mažiausiai 1,5 mm sluoksniui)
Darbo laikas (+20° C):	apie 60 min.
Išlieka lipnus (+20° C):	apie 30 min.
Atsparumas gniuždymui:	po 1 paros apie 8 N/mm ² po 7 parų apie 13 N/mm ² po 28 parų apie 26 N/mm ²
Atsparumas lenkimui:	po 1 paros apie 2 N/mm ² po 7 parų apie 3 N/mm ² po 28 parų apie 7 N/mm ²
Sukibimo stiprumas su betonu:	> 1,5 N/mm ²
Korozijos poveikis:	neturi jokių plieno koroziją sukeliančių sudėtinųjų dalių
Tinkamumas šildomam grindui:	tinka
Pakuotė:	maišai po 20 kg
Laikymas:	apie 12 mėn., originalioje pakuotėje, sausoje patalpoje

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminių ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.