



ARDEX AF 180 MS

Vieno komponento SMP klijai

Be tirpiklių ir vandens

Atsparūs drėgmei

Atlaiko dideles apkrovas

Pakeičia 2 komponentų PU klijus

Nekenksmingi aplinkai ir sveikatai

Tinka šildomiems pagrindams

Atsparūs kėdžių rateliams

ARDEX sisteminis produktas - užtikrintos sukibimo savybės su ARDEX mišiniais ir švarus, bekvapis oras patalpoje

Registruotas kenksmingas emisijas kontroliuojančių dangos klojimo medžiagų bendrijos narys,
GEV



Skirti klijuoti:

- homogenines ir heterogenines PVC dangas,
- LVT dangas,
- CV dangas,
- gumines dangas,
- PVC kamštines dangas, pagal DIN EN 655
- homogenines ir heterogenines PVC dangas,
- smaigstyto veltinio dangas,
- batų valymo kilimėlius

ant įgeriančio ir neįgeriančio pagrindo (taip pat šildomo),
patalpų viduje ir lauke.

ARDEX AF 180 MS

Vieno komponento SMP klėjai



PASKIRTIS:

Patalpų vidui ir išorei, grindims.

SMP vieno komponento klėjai, skirti klijuoti:

- homogenines ir heterogenines PVC dangas,
- LVT dangas,
- CV dangas,
- gumines dangas (rulonai, plytelės),
- smaigstyto veltinio dangas,
- PVC kamštines dangas pagal DIN EN 655,
- batų valymo kilimėlius

ant įgeriančio arba neįgeriančio pagrindo patalpų viduje ir lauke. Tinka šildomam pagrindui.

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Pagrindas turi atitikti DIN 18356 standartą „Grindų dangos klojimo darbai“ ar atitinkamus šalies standartus. Turi būti lygus, pastoviai sausas, tvirtas, atlaikantis apkrovą, be trūkių, laisvųjų dalelių ir medžiagų trukdančių sukibimui, turėti pakankamą atsparumą gniuždymui ir tempimui. Priešingu atveju jį reikia paruošti atitinkamai ARDEX mišiniais sąveikoje su ARDEX gruntais ir pagrindo paruošimo produktais.

ARDEX SISTEMA:

ARDEX produktai, turintys EC1 klasifikaciją sąveikaudami tarpusavyje sukuria idealias sąlygas bekvapiai ir ekologiškai gyvenamai aplinkai. Sukietėję ARDEX AF 180 MS yra fiziologiškai ir ekologiškai saugūs.

NAUDOJIMAS:

Reikiama dantyta mentele ARDEX AF 180 MS tolygiai tepami ant tinkamai paruošto pagrindo. Danga paklojama per dangos klojimo laiką, užtikrinant pilną klijuojamo dangos paviršiaus padengimą klijais.

Klojant dangą ant neįgeriančio pagrindo, santykinis oro drėgnumas turėtų būti ne mažesnis negu 50 %, arba, kaip alternatyva, neįgeriantis pagrindas padengiamas su ARDEX reikiamu išlyginamuoju mišiniu. Reikiama dantyta mentele klėjai tolygiai tepami ant pagrindo. Danga klojama į drėgnus klėjus, prieš plėvelės susidarymą, užtikrinant klijuojamo dangos paviršiaus padengimą klijais. Kai pagrindo ir patalpos temperatūra yra + 20 °C, o santykinis oro drėgnumas apie 65 %, dangą reikia pakloti per maždaug 20 – 30 min.

Struktūrizuoto dangos klijuojamo paviršiaus atveju, siekiant sumažinti klėjų sluoksnio susitraukimo riziką, rekomenduojama dangą klijuoti po maždaug 10 – 20 min. klėjų nugarinimo.

Priklijuotą dangą po maždaug 1 val. pervoluoti.

Pirmas 4 – 6 valandas ant priklijuotos dangos nevaikščioti.

SVARBU:

Nenaudokite klėjų prie žemesnės, negu +15° C pagrindo ir +18° C patalpos temperatūros. Patalpos reliatyvus drėgnis turi būti tarp 40 % ir 65 % (daugiausiai 75 %). Klėjai ir dangos, prieš pradedant darbus turi būti laikomos toje pačioje patalpoje tam, kad prisitaikytų prie šios patalpos klimato.

Klijuojant būtina laikytis dangų gamintojų pateiktų instrukcijų ir galiojančių dangų klojimo normų bei taisyklių.

Kilus abejonėms, atlikite bandymus.

REKOMENDUOJAMOS MENTELĖS IR IŠEIGA*:

LVT, PVC, CV ir guminės dangos:



TKB A 1, išeiga: 300–350 g/m²

LVT, PVC, CV, guminės dangos ir batų valymo kilimėliai su glotniu pagrindu:



TKB A 2, išeiga: 370–420 g/m²

Guminės dangos su šiurkščiu pagrindu, > 3,2 mm storio:



TKB B 1, išeiga: 430–480 g/m²

Smaigstyto veltinio dangos, batų valymo kilimėliai su struktūrizuotu pagrindu:




TKB B 2, išeiga: 520–580 g/m²

* Išeiga priklauso nuo paviršiaus struktūros ir pagrindo.

ARDEX AF 180 MS

Vieno komponento SMP klėjai



Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:

Medžiagos pagrindas	Silanu modifikuoti polimerai
Išėiga:	Nurodyta prie rekomenduojamų įrankių (priklauso nuo dangos ir pagrindo struktūros)
Naudojimo sąlygos	
Temperatūra:	≥ +18 °C
Santykinis drėgnis:	≤ 75 %
Nugarinimo laikas:	0 - 20 min.
Dangos klojimo laikas:	apie 35 min.
Klijai atvirame inde:	24 – 48 val.
Techniniai laikai nurodyti temperatūrai esant +20 °C, o sant oro drėgniui – 65 %.	
Žemesnė temperatūra ir didesnis santykinis oro drėgnis prailgins šiuos laikus.	
Valymo agentas:	kol nesukietėjo – šluostė
Atsparumas kėdžių rateliams:	atsparūs (rateliai pagal EN 12529)
Tinkamumas šildomosioms grindims:	tinka
EMICODE:	EC 1 R +, labai mažai emisijų ^{PLUS}
GISCODE:	RS10
Pakuotė:	12 kg indai
Laikymas:	vėsiai ir sausai, pradėtą pakuotę gerai uždaryti. Neįautrūs šalčiui.
Galiojimas:	apie 12 mėn., originalioje uždarytoje pakuotėje.

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra neprikaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.