



ARDEX AF 900

SL Plytelių fiksavimo klijai

Be tirpiklių
EC1 emisijų klasifikacija
Greitai džiūsta
Labai ekonomiški



Paskirtis:

Dispersinė fiksavimo priemonė neslystančiam kiliminių plytelių su

- bitumo/veltinio,
- PVC,
- PUR pagrindu

fiksavimui, ant įgeriančių ir neįgeriančių pagrindų, patalpų viduje.

Tinka naudoti ant šildomo pagrindo.

ARDEX sisteminis produktas –
užtikrintos sukibimas su ARDEX mišiniais ir švarus, bekvapis oras patalpoje
Registruotas kenksmingas emisijas kontroliuojančių dangos klojimo medžiagų bendrijos narys

ARDEX AF 900

SL Plytelių fiksavimo klijai



PASKIRTIS:

Dispersinė fiksavimo priemonė neslystančiam kiliminių plytelių su

- bitumo/veltinio,
- PVC,
- PUR pagrindu

fiksavimui, ant įgeriančių ir neįgeriančių pagrindų, patalpų viduje. Tinka naudoti ant šildomo pagrindo.

MEDŽIAGOS PAGRINDAS:

Dispersijos mišinys su priedais.

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Pagrindas turi atitikti DIN 18356 „Grindų dangos klojimo darbai“ reikalavimus. Svarbu, kad pagrindas būtų lygus, pastoviai sausas, tvirtas, atlaikantis apkrovą, be trūkių, laisvųjų dalelių ir medžiagų, trukdančių sukibimui, atsparus gniuždymui ir tempimui.

Labai įgeriantys pagrindai gruntuojami su ARDEX P 51 (atskiestu vandeniu santykiu 1 : 2). Pagrindas, ant kurio bus fiksuojamos SL plytelės turi būti glotnus. Siurkštūs paviršiai turi būti nuglaistyti. Grindų dangos turi būti tvirtai sukibusios su pagrindu, be grindų priežiūrai naudojamų priemonių likučių ir medžiagų trukdančių sukibimui.

Pagrindo lyginimas atliekamas su ARDEX grindų mišiniais sąveikoje su ARDEX gruntais ir pagrindo paruošimo produktais.

ARDEX SISTEMA:

ARDEX produktai, turintys EC1 klasifikaciją sąveikaudami tarpusavyje sukuria idealias sąlygas bekvapiai ir ekologiškai gyvenamai aplinkai.

Išdžiūvę ARDEX AF 900 yra fiziologiškai ir ekologiškai saugūs.

NAUDOJIMAS:

ARDEX AF 900 dažymo voleliu tolygiai tepami ant tinkamai paruošto pagrindo vengiant klijų pertekliaus. Pakeliamų grindų atvejų reikia vengti klijų patekimo tarp atskirų pakeliamų grindų elementų. Tarpus tarp elementų geriausia užklijuoti lipnia juosta. Klijų nugarinimo laikas priklauso nuo patalpos klimato, pagrindo ir medžiagos temperatūros, pagrindo įgeriamumo, klijų sluoksnio ir yra mažiausiai 30 min. ant įgeriančių pagrindų arba 60 min. ant neįgeriančių pagrindų. Kiliminės plytelės klojamos, kai klijai tampa skaidrūs ir tolygiai prispaudžiamos.

SVARBU:

Klijuojant būtina laikytis dangų gamintojų pateiktų instrukcijų ir galiojančių dangų klojimo normų bei taisyklių. Kilus abejonėms, atlikite bandymus.

KILIMINIŲ PLYTELIŲ PAKARTOTINAS FIKSAVIMAS:

Galimas pakartotinas SL kiliminių plytelių nuėmimas ir fiksavimas. Paėmus už plytelės krašto lėtai nulupama nuo pagrindo.

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:

Medžiagos pagrindas	sintetinė dispersija
Išga:	maždaug 70 – 90 g/m ²
Naudojimo sąlygos	
Temperatūra:	≥ +15 °C
Santykinis drėgnis:	≤ 75 %
Nugarinimo laikas:	mažiausiai 30 min. (įgeriantis pagrindas) mažiausiai 60 min. (neįgeriantis pagrindas)
Dangos klojimo laikas:	apie 24 val. po nugarinimo
Visi techniniai laikai nurodyti temperatūrai esant +15 °C, o santykiniam oro drėgniui – 65 %. Žemesnė temperatūra ir didesnis santykinis oro drėgnis prailgins šiuos laikus.	
Valymo agentas:	kol nesukietėjo - vanduo
Tinkamumas šildomosioms grindims:	tinka
Atsparumas šampūnams ir purškikliams:	atsparūs
Atsparumas kėdžių rateliams:	atsparūs
EMICODE:	EC 1, labai mažai emis.
GISCODE:	D 1
Ženklinimas pagal GHS/CLP ir GGVSEB/ADR:	nėra
Pakuotė:	10 kg indai
Laikymas:	vėsiai, saugoti nuo šalčio
Galiojimas:	apie 12 mėn., originalioje uždarytoje pakuotėje

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra neprikaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.