



ARDEX E 100

Akrilato priedas

Padidina stiprumą, elastingumą ir sukibimą

Sumažina įtrūkimų susidarymo tikimybę ir nusidėvėjimą

Atspari šarmams

Be tirpiklių

Pagerina apsaugą nuo korozijos

Lengva naudoti

ARDEX E 100

Akrilato priedas

PASKIRTIS:

Vidaus ir išorės darbams. Priedas skiediniams iš:

- Greitai kietėjančio cemento 32.5 R-SF,
- Standartinio cemento,
- ARDEX B 12 betono glaistui,
- ARDEX B 10 smulkiam betono glaistui,
- ARDEX B 14 betono remontiniam skiediniui,
- ARDEX F 11 fasadų glaistui,
- ARDEX A 46 remontiniam mišiniui.

Padidina atsparumą nusidėvėjimui, elastingumą, stiprumą ir sukibimą. Papildoma apsauga nuo korozijos.

Geresnės mišinių darbinės savybės ir plastiškumas, nekeičiant maišymui naudojamo vandens kiekio.

Ilgamžiams betono, tinko, cemento sluoksnių ir betoninių elementų remonto darbams (pvz. įvairių pažeidimų remontui, kampų formavimui, nusidėvėjusių, ilgai naudotų betoninių paviršių atnaujinimui).

Smėlio-cemento grindų sluoksnio fiksavimui prie esamo pagrindo.

Įgalina naudoti plonesnius smėlio-cemento grindų sluoksnius.

Pagerina sukibimą, kai į skiedinį fiksuojamos plytelės ar natūralaus akmens plokštės.

Po 28 dienų ARDEX E 100 sukibimo stiprumas su glotniu betoniniu paviršiumi yra virš 2,5 N/mm².

APIBŪDINIMAS:

Tinkama naudoti su cementais akrilato dispersija su specialiaisiais priedais.

NAUDOJIMAS:

Naudokite švarų indą.

Atskieskite ARDEX E 100 su vandeniu pagal lentelėje pateiktą santykį ir naudokite kaip maišymo skystį išvardintiems skiediniams, betono glaistams ir sukibimo suspensijos gamybai.

Atkreipkite dėmesį, kad fiksuojant smėlio-cemento grindis prie pagrindo, sukibimo suspensiją reikia gerai įtrinti į esamą betoninį/smėlio-cemento pagrindą. Grindų sluoksnis liejamas ant vis dar drėgnos suspensijos.

Galima naudoti patalpų viduje ir išorėje, kai pagrindo ir oro temperatūra yra didesnė negu + 5°C.

PAKUOTĖ:

indai po 1,75 kg

LAIKYMAS:

apie 12 mėnesių, originalioje uždarytoje pakuotėje.

Saugoti nuo šalčio.

Medžiagos tipas	Maišymo santykis				Atsparumas po 28 dienų su (be) ARDEX E 100	
	Cementas	Smėlis	ARDEX E 100	Vanduo	Lenkimas N/mm ²	Gniuždymas N/mm ²
Smulkiagrūdė sukibimo suspensija	25 kg	25 kg Frakcija 0-2 mm	6,75 kg	6,75 l	-	-
Stambiagrūdė sukibimo suspensija	25 kg	25 kg Frakcija 0-8 mm / 0-4 mm	6,0 kg	6,0 l	-	-
Skiedinys iki 15 mm	25 kg	75 kg Frakcija 0-2 mm	5,0 kg	10,0 l	10 (6)	33 (27)
Skiedinys iki 30 mm	25 kg	75 kg Frakcija 0-4 mm	3,25 kg	9,75 l	10 (5)	31 (24)
Skiedinys virš 30 mm	25 kg	100 kg Frakcija 0-8 mm	4,25 kg	12,0 l	9 (5)	34 (22)
	Mišinys	Smėlis				
ARDEX B 10	25 kg	žr. tech. aprašymą	2,5 kg	7,0 l	11 (6)	22 (15)
ARDEX B 12	25 kg	žr. tech. aprašymą	2,25 kg	6,75 l	10 (5)	22 (10)
ARDEX B 14	25 kg	žr. tech. aprašymą	1,75 kg	5,25 l	12 (7)	31 (20)
ARDEX F 11	25 kg	žr. tech. aprašymą	2,25 kg	6,75 l	10 (4)	22 (14)
ARDEX A 46	12,5 kg	Su smėliu nemaišomas	0,9 kg	2,75 l	11 (6)	35 (20)

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes nepriimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.