



ARDEX G6 FLEX 1-6

Elastingas siūlių užpildas

Cemento pagrindu, ypač tinka įgeriančioms plytelėms

Siūlėms tarp keraminių, akmens masės, stiklo, betoninio ir natūralaus akmens (nejautraus drėgmei) plytelių. Stiklo, porceliano ir keramikos mozaikai

Siūlių pločiui nuo 1 iki 6 mm

Elastingas, atstumiantis vandenį ir purvą

Labai glotnus ir lygus siūlių paviršius

Tvirtai sukimba su plytelių kraštais

Didelis atsparumas

Sudėtyje nėra smėlio

Tinka naudoti ant šildomo pagrindo

Su priešpelėsiniais priedais



Spalvos:

briliantinė balta
pergamono
cemento
sidabro
šviesiai pilka
manhattan
jazminų
bahamabeige



Reg. No. 37344

Gamintojas
su sertifikuota kokybės kontrolės sistema
pagal DIN EN ISO 9001

UAB "Volonta"
Linkuvos g. 16, LT- 48345, Kaunas
Tel.: +370 620 71334
info@volonta.lt
www.volonta.lt

ARDEX G6 FLEX 1-6

Elastingas siūlių užpildas

PASKIRTIS:

Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir grindims.

Siūlėms tarp:

- keraminių, akmens masės ir stiklo plytelių,
- betoninio ir natūralaus akmens (nejautraus drėgmei),
- stiklo, porceliano ir keramikos mozaikos.

Ypač tinka įgeriančioms plytelėms.

Siūlių pločiui nuo 1 iki 6 mm.

APIBŪDINIMAS:

Cementinis užpildas siūlėms, pagamintas iš labai smulkios frakcijos užpildų ir specialiųjų priedų. Sudėtyje nėra smėlio, nebraižo plytelių. Sukuriamos labai glotnios, lygios ir didelio atsparumo siūlės. Su optimaliomis apdirbimo savybėmis ir ilgesne siūlių plovimo trukme.

Sumaišius su vandeniu gaunamas elastingas, pastos tirštumo, lengvai naudojamas skiedinys, kuris gerai užpildo siūles, nesukrenta, netrūkinėja, lengvai nuplaunamas nuo plytelių paviršiaus. Gaunamas labai glotnus ir lygus siūlių paviršius.

SAVYBĖS:

Sukietėjęs ARDEX G 6 FLEX 1-6 turi hidrofobinių, purvą atstumiančių ir priešgrybelinių savybių, kurios įtakoja dangų optinį vaizdą, sudėtį ir savybių išlaikymą. Didelis elastingumas ir tvirtas sukibimas su plytelių kraštais sumažina trūkių atsiradimo riziką ant termiškai veikiamų paviršių.

NAUDOJIMAS:

Į švarų maišymo indą įpilama skaidraus vandens ir įmaišoma tiek ARDEX G 6 FLEX 1-6 miltelių, kol susidaro pastos pavidalo skiedinys be gumulų.

Maišymo santykis:

12,5 kg ARDEX G 6 FLEX 1-6: apie 3,5 l vandens,

5 kg ARDEX G 6 FLEX 1-6: apie 1,4 l vandens.

Su skiediniu, kai temperatūra yra +20°C, galima dirbti apie 90 minučių. Aukštesnė temperatūra sutrumpina, o žemesnė prailgina skiedinio sunaudojimo ir kietėjimo laikus. Skiedinys gerai užpildo, per vieną darbo etapą jis lengvai įtepamas į siūles specialia mentele ar guminiu glaistytuvu braukiant skersai siūlės. Prailgintas skiedinio kietėjimo laikas įgalina efektyviai dirbti didesniuose plotuose.

Jeigu būtina, skiediniui pakankamai pakietėjus siūlėse, galima pakartotinai glaistyti. Kai skiedinys siūlėse pakankamai sukietėja ir tampa stabilus, užtepti plotai lengvai nuvalomi drėgna kempine.

Po ilgesnio laiko, skiediniui pradėjus džiūti ant plytelių paviršiaus, plotą patartina sudrėkinti vandeniu. Vėliau skiedinio likučiai lengvai nuvalomi drėgna kempine. Drėkinimui geriausia naudoti įprastinį rankinį vandens purkštuvą. Tokiu būdu visas paviršius sudrėkinamas tolygiai, išvengiama vandens pertekliaus ir siūlių spalvos pokyčių rizikos.

ARDEX G 6 FLEX 1-6 galima naudoti, kai pagrindo ir oro temperatūra yra didesnė negu +5° C.

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

Akytuose plytelių paviršiuose gali likti skiedinio likučių. Todėl reikia atlikti bandomuosius tokių dangų siūlių užpildymus.

Jeigu naudojami rūgštiniai valikliai, siūlės prieš tai sudrėkinamos. Drėgnas pagrindas ir skirtingos įgeriamumo savybės gali lemti skirtingą siūlių atspalvį. Jei būtina, prieš tepdami skiedinį išvalykite siūles. Siūlėse neturi būti vandens plėvelės.

Cementinės siūlės nėra atsparios agresyvioms rūgštims. Prieš naudojant rūgštinius valiklius siūles būtina sudrėkinti. Plytelių dangai valyti rekomenduojame naudoti neutralius arba lengvus šarminius valiklius.

Kilus abejonėms atlikite bandymus.

BENDRA NUOSTATA:

Vietoj cementinių siūlių užpildų vandens gydyklose, baseinuose ir kitose agresyvios cheminės aplinkos vietose naudojamas ARDEX WA epoksidinis arba ARDEX EG 8 mišrus siūlių užpildas.

Drėgmei jautrių natūralaus akmens plokščių siūlių užpildymui patalpų viduje rekomenduojame naudoti ARDEX MG. Jeigu vis dėlto naudojamas ARDEX G 6 FLEX 1-6, reikėtų atlikti bandomuosius tokios dangos siūlių užpildymus.

PASTABA:

Sudėtyje yra cemento. Reaguojant su drėgme vyksta šarminė reakcija. Naudokite apsaugos priemones odai bei akims. Patekus ant odos, nuplauti vandeniu. Patekus į akis, plauti vandeniu, kreiptis į gydytoją.

Sukietėjęs fiziologiškai ir ekologiškai saugus.

GIS kodas – ZP 1 (cementinis produktas su labai mažu chromatų kiekiu).

ARDEX G6 FLEX 1-6

Elastingas siūlių užpildas

TECHNINIAI DUOMENYS:

Maišymo santykis:

12,5 kg ARDEX G 6 FLEX 1-6: apie 3,5 l vandens,

5 kg ARDEX G 6 FLEX 1-6: apie 1,4 l vandens.

atitinkamai

apie 1 tūrio dalis vandens : 3 tūrio dalys miltelių

Miltelių svoris:

apie 1,2 kg/l

Šviežio skiedinio svoris:

apie 1,8 kg/l

Išėiga (kai siūlių plotis 3 mm, o gylis 5 mm) plytelėms:

60 x 60 cm apie 0,10 kg/m²

30 x 60 cm apie 0,15 kg/m²

30 x 30 cm apie 0,20 kg/m²

15 x 15 cm apie 0,35 kg/m²

10 x 10 cm apie 0,45 kg/m²

5 x 5 cm apie 0,90 kg/m²

Priklausomai nuo paviršiaus ir darbo būdo, medžiagos nuostoliai gali siekti nuo 50 iki 100 g/m²

Mišinio sunaudojimo laikas (+20° C): apie 90 min.

Galima vaikščioti (+20° C): maždaug po 4 val.

Rutuliuko spaudimu nustatomas kietumas:

po 1 paros apie 35 N/mm²

po 3 parų apie 55 N/mm²

po 7 parų apie 65 N/mm²

po 28 parų apie 75 N/mm²

Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka

Pakuotė: 12,5 kg ir 5 kg (supakuoti po 4 vnt.) maišai

Laikymas: apie 12 mėnesių sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.