



ARDEX G7N FLEX 2-15

Elastingas siūlių užpildas

2 – 15 mm pločio siūlėms

Cemento pagrindu

Elastingas

Lengvai naudojamas

Atstumiantis vandenį ir purvą

Galima vaikščioti po 4 – 5 val.



Spalvos:

balta
sidabro
antracito
manhattan
bazalto



Reg. No. 37344

Gamintojas
su sertifikuota kokybės kontrolės sistema
pagal DIN EN ISO 9001

UAB "Volonta"
Linkuvos g. 16, LT- 48345, Kaunas
Tel.: +370 620 71334
info@volonta.lt
www.volonta.lt

ARDEX G7N FLEX 2-15

Elastingas siūlių užpildas (2-15 mm)

PASKIRTIS:

Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir grindims.

Siūlėms tarp keraminių, akmens masės, stiklo, porceliano ir neįtrauktą drėgmei natūralaus bei betoninio akmens plytelių ir plokščių.

Klinkeriui, fasadinėms plytomis, stiklo blokeliams.

Tinka šildomosioms grindims.

SAVYBĖS:

- Nesuslūgsta, nesitraukia ir netrūkinėja;
- tvirtai sukimba su plytelių kraštais;
- lengvai naudojamas;
- elastingas, atstumiantis vandenį.

APIBŪDINIMAS:

Milteliai pagaminti iš specialaus cemento, rinktinių užpildų ir elastingų sintetinių medžiagų. Didžiausias grūdėlio dydis yra 0,3 mm. Maišant su vandeniu susidaro elastingas, pastos tirštumo skiedinys, kurį lengva naudoti. Skiedinys gerai užpildo siūles, neišteka iš vertikalų siūlių, tvirtai sukimba su plytelių kraštais ir yra lengvai nuplaunamas nuo plytelių paviršiaus. Siūlės išlieka tvirtos ir netrūkinėja.

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Siūlės turi būti sausos, švarios ir be pašalinių medžiagų, trukdančių sukibimui.

MAIŠYMAS:

Į švarų maišymo indą įpilama švaraus, šalto vandens ir intensyviai maišant pridėjama tiek ARDEX G7N FLEX miltelių, kol susidaro elastingas, vienalitis skiedinys be gumulų.

Maišymo santykis:

12,5 kg ARDEX G7N FLEX 2-15 : apie 2,9 l vandens.

Esant poreikiui skiedinio konsistenciją galima keisti, nežymiai keičiant maišomo vandens kiekį.

NAUDOJIMAS

Su skiediniu, kai temperatūra yra +20°C, galima dirbti apie 90 minučių. Aukštesnė temperatūra sutrumpina, o žemesnė prailgina skiedinio sunaudojimo ir kietėjimo laikus. Skiedinys lengvai įtepamas, per vieną darbo etapą jį lengva įterpti į siūles specialia mentele arba guminiu glaistytuvu. Net ir gilesnes vertikalias siūles galima pripildyti per vieną darbo etapą, išvengiant skiedinio ištekėjimo. Kai mišinys pakankamai sukietėja, galima pradėti plauti siūles ir plytelių paviršių drėgna kempine. Tvirtas sukibimas su plytelių kraštais įgalina per vieną darbo etapą nuplauti plytelių paviršių, neišplaunant siūlių. Mišiniui pradėjus džiūti ant plytelių paviršiaus, jį reikėtų sudrėkinti – po to bus lengviau plauti. Skiedinio likučiai vėliau pašalinami drėgna kempine.

ARDEX G7N FLEX 2-15 galima naudoti, kai pagrindo ir oro temperatūra yra didesnė negu +5° C.

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

Akytuose paviršiuose ar matinėje plytelių ir plokščių glažūroje gali nusistovėti siūlių skiedinio likučių. Todėl reikia atlikti bandomuosius tokių dangų siūlių glaistymus.

Jeigu naudojami rūgštiniai valikliai, siūlės prieš tai sudrėkinamos.

Pagrindo drėgmė ir skirtingas įgeriamumas gali lemti skirtingą siūlių atspalvį.

PASTABA:

Sudėtyje yra cemento. Reaguojant su drėgme vyksta šarminė reakcija. Naudokite apsaugos priemones odai bei akims. Patekus ant odos, nuplauti vandeniu. Patekus į akis, kreiptis į gydytoją.

Sukietėjęs fiziologiškai ir ekologiškai saugus.

GIS kodas – ZP 1 (cementinis produktas su labai mažu chromatų kiekiu).

TECHNINIAI DUOMENYS:

Maišymo santykis:

apie 2,9 l vandens : 12,5 kg miltelių
atitinkamai

apie 1 tūrio dalis vandens : 3,75 tūrio dalies miltelių

Miltelių svoris: apie 1,3 kg/l

Šviežio skiedinio svoris: apie 2,0 kg/l

Išieiga (kai siūlių plotis 10 mm, o gylis 5 mm),

plytelėms:

30 x 30 cm apie 0,5 kg/m²

15 x 15 cm apie 1,0 kg/m²

10 x 10 cm apie 1,5 kg/m²

Priklausomai nuo paviršiaus ir darbo būdo, nuostoliai gali siekti nuo 50 iki 100 g/m²

Mišinio sunaudojimo laikas (+20° C): apie 60 - 90 min.

Galimybė vaikščioti (+20° C): maždaug po 4 – 5 val.

Rutuliuoko spaudimu nustatomas kietumas:

po 1 paros apie 30 N/mm²

po 3 parų apie 40 N/mm²

po 7 parų apie 50 N/mm²

po 28 parų apie 70 N/mm²

Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka

Pakuotė: 12,5 kg maišas

Laikymas:

apie 12 mėnesių sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.