



ARDEX K 301 MIX

Išlyginamasis mišinys išorei

Cemento pagrindu

Lauke ir patalpų viduje esančių betoninių grindų ir kitų tinkamų pagrindų iš lyginimui

Galutinis paviršius sandėliukuose, rūsiuose ir kitose mažesnės apkrovos veikiamose vietose, pvz., privačiuose garažuose

Grindų išlyginimui šlapiose patalpose bei pastovios drėgmės veikiamose vietose, balkonuose, terasose prieš dažymą dažais betonui, plyteles ar kitą dangą

Sluoksniams nuo 4 iki 30 mm

Savaime išsilyginantis

Pumpuojamas

Anksti galima naudoti apkrovą

Netrūkinėja

ARDEX K 301 MIX

Išlyginamasis mišinys išorei

PASKIRTIS:

Patalpų vidui ir išorei, grindims.

Betoninių, cementinių, plytelių ir plokščių dangos ir kitų tinkamų pagrindų išlyginimui, niveliavimui ir glaistymui.

Galutinis paviršius sandėliukuose, rūsiuose ir kitose mažesnės apkrovos veikiamose vietose, pvz., privačiuose garažuose.

Grindų išlyginimui šlapiose patalpose bei pastovios drėgmės veikiamose vietose, balkonuose, terasose prieš dažymą dažais betonui, plyteles ar kitą dangą.

Dėmesio: padangų dygliai gali pažeisti paviršių.

APIBŪDINIMAS:

Pilkos spalvos milteliai su specialiaisiais cementais ir rinktiniais užpildais ir priedais.

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, tačiau tvirtas, atsparus apkrovai, šalčiui, nedulkėtas, be laisvųjų dalelių ir medžiagų trukdančių sukibimui.

Silpnosios paviršiaus zonos pašalinamos mechaniškai iki kieto ir tvirto pagrindo.

Išgeriantys pagrindai **išorėje** ir viduje (kurie bus veikiami drėgmės), gruntuojami su ARDEX P 51 atskiestu vandeniu santykiu 1:7 (7 dalys vandens). Neįgeriantys ir glotnūs pagrindai išorėje ir drėgmės veikiamose patalpose gruntuojami su ARDEX EP 2000 apibarstyta ARDEX kvarciniu smėliu taip, kaip nurodyta minėto produkto techniniame aprašyme.

Sausose patalpose esantys įgeriantys pagrindai gruntuojami su ARDEX P 51, atskiesta vandeniu (1:1). Neįgeriantys ir glotnūs pagrindai (pvz., gerai sukibusi sena plytelių ar plokščių danga) gruntuojama su ARDEX EP 2000, apibarstyta ARDEX kvarciniu smėliu.

NAUDOJIMAS:

Į švarų indą pripilama švaraus, šalto vandens ir stipriai maišant pilama tiek miltelių, kol susidaro vienalytis skiedinys be gumulų.

25 kg ARDEX K 301 MIX miltelių išmaišymui reikia apie 4,6 l vandens.

Su skiediniu +18° C - +20° C temperatūroje galima dirbti apie 30 min. Žemesnė temperatūra prailgina, o aukštesnė – sutrumpina darbo laiką.

ARDEX K 301 MIX yra lengvai paskirstomas mentele, o paviršius išsilygina savaime. Minimalus sluoksnis – 4 mm, maksimalus – 30 mm.

Dirbant ant nuolydžių maišomo vandens kiekis sumažinamas 2%.

PUMPAVIMAS:

Didesnėse statybvietėse ARDEX K 301 MIX gali būti liejamas sraigtinio ar stūmoklinio siurbliu, kurių pajėgu-

mas iki 40 l skiedinio per minutę. Susidarius ilgesnei nei 30 minučių prastovai mašinas ir žarnas reikia išvalyti.

ARDEX K 301 MIX galima naudoti, kai pagrindo ir oro temperatūra yra didesnė negu +5° C.

Kad pernelyg greitai neišdžiūtų, išlietą sluoksnį reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir skersvėjo.

Kilus abejonėms, atlikite bandymus.

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

Siekiant apsaugoti paviršių nuo purvo, dulkių, mineralinių alyvų ir kt. ir palengvinti valymą, galima naudoti atitinkamą dangą. Didesnių nelygumų užpildymui prieš lyginimą su ARDEX K 301 MIX rekomenduojame naudoti ARDEX A 46 remontinį mišinį.

Jeigu reikalinga epoksidinė danga, vietoje ARDEX K 301 MIX rekomenduojama naudoti ARDEX K 301.

PASTABA:

Sudėtyje yra cemento. Reaguojant su drėgme vyksta šarminė reakcija. Naudokite apsaugos priemones odai bei akims. Patekus ant odos, nuplauti vandeniu. Patekus į akis, kreiptis į gydytoją.

Sukietėjęs fiziologiškai ir ekologiškai saugus.

GIS kodas – ZP 1 (cementinis produktas su labai mažu chromatų kiekiu).

ARDEX K 301 MIX

Išlyginamasis mišinys išorei

	
0432	
ARDEX Skandinavica A/S Marielundvej 4 DK 2730 Herlev Danija 13	
30228 EN 13813:2002 ARDEX K 301 MIX Išlyginamasis mišinys EN 13813:CT-C20-F6-A22	
Atsparumas gniuždymui:	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$
Atsparumas lenkimui:	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$
Atsparumas dilimui pagal Bohme:	$\leq 22 \text{ cm}^3/50 \text{ cm}^2$
Sukibimo stiprumas:	netaikoma
pH vertė:	netaikoma
Reakcija į ugnį:	E (nenustatyta)

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:

Maišymo santykis:	apie 4,6 l vandens : 25 kg miltelių, atitinkamai: 1 tūrio d. vandens : 3,75 t.d.miltelių
Miltelių svoris:	apie 1,45 kg/l
Skiedinio svoris:	apie 2,0 kg/l
Išėiga:	apie 1,7 kg/m ² /mm
Darbo laikas (+20° C):	apie 30 min.
Galima vaikščioti (+20° C):	po maždaug 2 - 3 val.
Galima dengti danga (+20° C):	
Danga atsparia drėgmei:	po maždaug 1 paros
Dažai ir kitos drėgmei jautrios dangos, po išdžiūvimo,	
iki 5 mm sluoksnis:	po maždaug 2 parų
iki 10 mm:	po maždaug 5 parų
iki 20 mm:	po maždaug 7 parų
iki 30 mm:	po maždaug 10 parų
Atsparumas gniuždymui:	po 1 paros apie 4,0 N/mm ² po 7 parų apie 18 N/mm ² po 28 parų apie 25 N/mm ²
Atsparumas lenkimui:	po 1 paros apie 1,5 N/mm ² po 2 parų apie 3,5 N/mm ² po 28 parų apie 6,0 N/mm ²
pH vertė:	šviežio skiedinio apie 12
Tinkamumas šildomosioms grindims:	tinka
Atsparumas kėdžių rateliams:	atsparus
Atsparumas šalčio ciklams:	atsparus
Pakuotė:	25 kg maišas
Laikymas:	apie 12 mėn., originalioje pakuotėje, sausoje patalpoje

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.