



ARDEX K 5

Momentinis glaistas

Su ARDURAPID efektu

Cemento pagrindu

Remontinis mišinys su galutinio glaisto savybėmis grindims ir sienoms

Po 30 minučių galima dengti danga

Daugelio pagrindų nereikia gruntuoti

Greitai kietėja ir džiūsta

Sluoksnio storis "nuo nulio"

Ertmių ir trūkių užpildymui

Aukščio skirtumų ir nelygumų lyginimui ir glaistymui



Reg. No. 37344

Gamintojas
su sertifikuota kokybės kontrolės sistema
pagal DIN EN ISO 9001

UAB "Volonta"
Linkuvos g. 16, LT- 48345, Kaunas
Tel.: +370 620 71334
info@volonta.lt
www.volonta.lt

ARDEX K 5

Momentinis glaistas



Su ARDURAPID efektu – greitas hidraulinis kietėjimas ir pilnas kristalinis vandens surišimas.

PASKIRTIS:

Pagrindo remontui ir paviršiaus atnaujinimui galutine danga.

Ertmių, skylių ir trūkių užpildymui.

Aukščio skirtumų ir nelygumų išlyginimui ant cementinių, betoninių pagrindų, medžio drožlių plokščių ir kitų statybinių elementų.

Betoninių, cementinių, kalcio sulfato, grindų asfalto, medžio drožlių plokščių, plytelių ir plokščių dangos pagrindų glaistymui.

Nelygumų, ertmių ir pažeidimų ant senų ir naujų grindų mišinių lyginimui ir glaistymui.

Glaistymui 0 – 4 mm storio sluoksniu.

Skirtas naudoti patalpų viduje, grindims ir sienoms.

APIBŪDINIMAS:

Specialūs cementai, gerai disperguojantys sintetiniai milteliai ir rinktiniai užpildai. Maišant su vandeniu susidaro elastingas skiedinys, kurį reikia išnaudoti per 5 minutes. Jau po 30 minučių dėl hidratacijos jis sutvirtėja taip, kad galima atlikti tolesnius darbus.

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

ARDEX K 5 sukimba praktiškai neatskiriamai ant visų įprastinių statybinių pagrindų.

Pagrindas turi būti tvirtas, kibus, išlaikantis apkrovą, be dulkių ir skiriamųjų dalelių.

Seni grindų dangos klizai turi būti pakankamai kieti ir tvirti bei sukibę su pagrindu.

Lakuoti, sintetiniai, metaliniai ir panašūs pagrindai gerai nuvalomi, nuriebalinami ir gruntuojami su ARDEX P 82 sintetinės dervos gruntu arba ARDEX P 51 atskiestu vandeniu (1:0,5).

Kilus abejonėms atlikite bandymus.

NAUDOJIMAS:

Į švarų indą pripilama švaraus, šalto vandens ir stipriai maišant pilama tiek miltelių, kol susidaro skiedinys be gumulų.

5 kg ARDEX K 5 miltelių išmaišymui reikia apie 1,65 l vandens.

1 kg ARDEX K 5 – 0,33 l vandens.

Su skiediniu prie +18° C iki +20° C temperatūros galima dirbti tik apie 5 minutes. Žemesnė temperatūra prailgina, o aukštesnė – sutrumpina darbo laiką.

Ant neįgeriamo paviršiaus ir ant gruntuotų plotų, ARDEX K 5 tepamas mažiausiai 1 mm storio sluoksniu. Mišiniui sukietėjus, galimas pakartotinis glaistymas.

Grindų dangą galima įrengti po glaistymo praėjus 30 min. Parketą klijuoti galima po 24 valandų.

ARDEX K 5 galima naudoti, kai pagrindo ir oro temperatūra yra didesnė negu +5° C.

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

ARDEX K 5 negalima naudoti išorėje ar ilgalaikės drėgmės vietose.

Didelių plotų išlyginimui, kai reikalingas virš 4 mm storio sluoksnis, naudokite ARDEX savaime išsilyginančius mišinius.

PASTABA:

Sudėtyje yra cemento. Reaguojant su drėgme vyksta šarminė reakcija. Naudokite apsaugos priemones odai bei akims. Patekus ant odos, nuplauti vandeniu. Patekus į akis, kreiptis į gydytoją.

Sukietėjęs fiziologiškai ir ekologiškai saugus.

GIS kodas – ZP 1 (cementinis produktas su labai mažu chromatų kiekiu).



ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany

13
52121
EN 13813:2002
ARDEX K 5
Flooring Compound
EN 13813:CT-C20-F7

Compressive strength:	≥ 20 N/mm ²
Flexural strength:	≥ 7 N/mm ²
Abrasion resistance according to Böhme:	NPD
Tensile adhesion strength:	NPD
pH value:	NPD
Reaction to fire:	E

ARDEX K 5

Momentinis glaistas



Su ARDURAPID efektu – greitas hidraulinis kietėjimas ir pilnas kristalinis vandens surišimas.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Maišymo santykis:

apie 0,33 l vandens : 1 kg miltelių
apie 1,65 l vandens : 5 kg miltelių
atitinkamai
apie 1 tūrio dalis vandens : 3,75 tūrio dalies miltelių

Miltelių svoris: apie 0,86 kg/l
Šviežio skiedinio svoris: apie 1,5 kg/l
Išeiga: apie 1,15 kg/m²/mm
4,4 m² iš 5 kg maišo, 1 mm storio

Darbo laikas (+20° C): apie 5 min.
Galima vaikščioti (+20° C): maždaug po 30 min.
Dangos klojimas (+20° C): maždaug po 30 min.

Rutuliuko spaudimu nustatomas kietumas: (Brinelio metodas)

po 1 paros apie 20 N/mm²
po 7 parų apie 37 N/mm²
po 28 parų apie 40 N/mm²

Atsparumas kėdžių rateliams: atsparus

Tinkamumas šildomosioms grindims: tinka

Pakuotė: 5 kg maišai

Laikymas: apie 12 mėnesių, sausoje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.