



ARDEX K 60

Savaime išsilyginantis mišinys, latekso pagrindu

Labai mažai emisijų

Savaime išsilyginantis

Elastingas


Puikiai sukimba

Ant beveik visų statybinių pagrindų
naudojamas be grunto

Optimalus kritiniams pagrindams,
remonto ir renovavimo darbams

Atsparus vandeniui ir drėgmės poveikiui

Iki 15 mm storio per vieną darbo etapą,
sumaišytas su smėliu: iki 30 mm



ARDEX K 60

Savaime išsilyginantis mišinys, latekso pagrindu

PASKIRTIS:

Patalpų vidui, grindims.

Glaistymui, lyginimui ir niveliavimui ant:

- sausųjų grindų elementų,
- plonųjų šildymo sistemų,
- medienos plokščių, grindų iš medinių lentų,
- metalo pagrindų,
- senų pagrindų su vandenyje netirpstančiais klijų ar glaistų likučiais,
- cemento, kalcio sulfato, grindų asfalto ir *terrazzo* grindų,
- senos plytelių ar plokščių dangos

ir kitų kritinių, mišrių pagrindų prieš tekstilinių, kaučiuko, PVC, CV, linoleumo, parketo ar keraminių plytelių dangos įrengimą.

Išlyginamasis sluoksnis šlapiose patalpose prieš elastines dangas ir parketą (parketas klijuojamas su ARDEX AF 480 MS). Išlyginamasis sluoksnis liejamas ant ARDEX S 7 Plus, ARDEX S 8 Flow, ARDEX 8+9 arba ARDEX SK 100 W hidroizoliacijų.

Galima naudoti tiesiogiai ant ARDEX EP 2000, nesmėliuoto drėgmės blokatoriaus, iki 5 mm sluoksniu, bet ne vėliau, kaip po 24 val.

Betono išlyginimui, prieš naudojant ARDEX EP 2000 drėgmės blokatorių ir grindų dangos įrengimą normalios apkrovos vietose.

ARDEX K 60 pasižymi puikiu takumu, netrukina net ir esant storiems sluoksniams.

APIBŪDINIMAS:

ARDEX K 60 sudaro du komponentai – milteliai ir latekso emulsija. Šis išlyginamasis, latekso pagrindu pagamintas mišinys yra takus, elastingas, puikiai sukimba ir yra atsparus drėgmės poveikiui.

Sumaišius abu komponentus tarpusavyje, gaunamas takus, savaime išsilyginantis skiedinys, su kuriuo galima dirbti apie 20 min., o po 2-3 val. ant jo galima vaikščioti. Dėl džiūvimo sukietėjęs skiedinys išlieka elastingas, beveik neturi vidinių įtempimų, todėl išvengiama trūkių, net ir storuose sluoksniuose.

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Pagrindas turi būti tvirtas, atlaikantis apkrovą ir be laisvųjų dalelių. Minkšti arba silpnai sukibę klijų likučiai turi būti pašalinti. ARDEX K 60 ant daugelio pagrindų naudojamas be grunto. Labai įgeriantys, ypač kalcio sulfato pagrindai gruntuojami su ARDEX P 51 ar ARDEX P 4. Kritiniai pagrindai, pvz., OSB, magnezito, mažai smėliuoto grindų asfalto sluoksniai yra gruntuojami su ARDEX P 82. Kilus abejonėms, atlikite bandymus.

NAUDOJIMAS:

Prieš naudojimą latekso emulsija gerai suplakama, išpilama į švarų maišymo indą ir stipriai maišant palaipsniui pilama miltelių, kol susidaro skiedinys be gumulų. 20 kg ARDEX K 60 miltelių išmaišymui reikia

4,8 kg ARDEX K 60 latekso emulsijos. Mažesniems kiekiams maišoma santykiu: 3 dalys miltelių : 1 dalis emulsijos. Skiedinį prie +20° C temperatūros reikia sunaudoti per maždaug 20 min. Žemesnė temperatūra prailgina, o aukštesnė – sutrumpina mišinio sunaudojimo laiką.

Per vieną darbo etapą galima išlieti nuo 2 iki 15 mm ARDEX K 60 sluoksnį. Sluoksniams nuo 15 iki 30 mm į skiedinį pridedama 0 – 8 mm frakcijos smėlio (1 tūrio dalis skiedinio : 0,5 tūrio dalies smėlio).

Atliekant niveliavimo darbus, skiedinys paskirstomas mentele ir suvokuojamas dygliuotu voleliu. Paviršius išsilygina pats.

Siekiant išvengti per greito kietėjimo, saugokite skiedinį nuo tiesioginių saulės spindulių ir skersvėjo. Įrankiai ir indai, netrukus po panaudojimo nuplaunami vandeniui.

Naudojimas ant grindų asfalto pagrindų pagal DIN 18354, EN 13813 ir DIN 18560:

Ant grindų asfalto ARDEX K 60 sluoksnis turi būti nuo 3 iki 10 mm.

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

Išorės ar nuolatinės drėgmės srityse ARDEX K 60 negalima naudoti.

PASTABA:

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti nuo patekimo į akis. Patekus į akis, nedelsiant gausiai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Prarijus nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir parodyti pakuotę.

Sukietėjęs fiziologiškai ir ekologiškai saugus.

ARDEX K 60

Savaime išsilyginantis mišinys, latekso pagrindu

	
0432	
ARDEX GmbH Friedrich-Ebert str. 45 D-58453 Witten Vokietija	
16	
24201	
EN 13813:2002	
ARDEX K 60	
Savaime išsilyginantis mišinys EN 13813:CT-C12-F4	
Atsparumas gniuždymui:	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$
Atsparumas lenkimui:	$\geq 4 \text{ N/mm}^2$
Atsparumas dilimui pagal <i>Bohme</i> :	netaikoma
Sukibimo stiprumas:	netaikoma
pH vertė:	netaikoma
Reakcija į ugnį:	A2fl-s1

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:

Maišymo santykis:	apie 4,8 kg latekso : 20 kg miltelių, atitinkamai: 1 tūrio d. latekso : 3 t.d.miltelių
Miltelių svoris:	apie 1,3 kg/l
Išėja:	apie 1,6 kg miltelių/m ² /mm vienos pakuotės užtenka 5 m ² , 3 mm sluoksnio storio
Darbo laikas (+20° C):	apie 20 min.
Galima vaikščioti (+20° C):	po maždaug 2 val.
Galima dengti dangą (+20° C):	+20° C temperatūra, reliatyvus oro drėgnis < 65 % iki 3 mm po maždaug 12 val. iki 5 mm po maždaug 24 val. iki 10 mm po maždaug 48 val.
Atsparumas gniuždymui:	po 28 parų apie 15 N/mm ²
Atsparumas lenkimui:	po 28 parų apie 4,5 N/mm ²
Tinkamumas šildomosioms grindims:	tinka
Atsparumas kėdžių rateliams:	atsparus
Ženklinimas pagal GHS/CLP:	Miltelių komponentas GHS07 „dirginančios medžiagos“, signalinis žodis: „Dėmesio“ Latekso komponentas: EUH 208
Ženklinimas pagal GGVSEB/ADR:	nėra
GISCODE – Latekso komponentas:	D 1 – dispersija be tirpiklių
Laikymas:	ARDEX K 60 milteliai: apie 9 mėn., sausoje patalpoje, originalioje uždarytoje pakuotėje. ARDEX K 60 latekso emulsija: apie 9 mėn., originalioje uždarytoje pakuotėje. Saugoti nuo šalčio.

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra neprikaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.