



ARDEX P 51

Sukibimo ir gruntavimo dispersija

Koncentratas

Grindims, sienoms ir luboms

Universalus, patikimas gruntas

Užtikrina sukibimą, suriša dulkes, uždaro poras ir atstumia drėgmę

Glaistant neleidžia susidaryti oro burbuliukams

Be tirpiklių

ARDEX P 51

Sukibimo ir gruntavimo dispersija

PASKIRTIS:

Gruntavimas, sukibimo užtikrinimas ir porų uždarymas. Atstumia vandenį.

Birių pagrindo paviršių surišimas, pvz. ant nušlifuočių didelės įgeriamumo kalcio sulfato paviršių. Cementinių sluoksnių gruntavimas, prieš glaistymą ir išlyginamųjų mišinių naudojimą.

Sukibimo agentas ant tankių betoninių grindų, ypač sutankintų cementinių grindų sluoksnių, kalcio sulfato sluoksnių, terrazzo, smiltainio, plytelių ir plokščių dangos, po to naudojant glaistus ir plonasluoksnius plytelių klijus.

Sukibimo agentas ant seno pagrindo su glaistymo masių ir klijų likučiais.

Porų uždarymas ant betoninių grindų ir cemento išlyginamųjų sluoksnių:

- neleidžia susidaryti oro burbulams,
- neleidžia išeiti formavimo drėgmei iš tepamų glaistų.

Gruntavimas ant gipso, kalcio sulfato ir medienos plokščių, prieš plytelių klijavimą.

Sukibimo agentas ant sutankinto betono prieš glaistant gipsiniais glaistais.

Apsauginis sluoksnis nuo dulkių ant glaistų ir išlyginamųjų skiedinių, kurie laikinai naudojamos kaip galutinis paviršius.

Skirta naudoti patalpų viduje.

APIBŪDINIMAS:

Be tirpiklių, balta sintetinės dervos dispersija, kuri po išdžiūvimo ženkliai sustabdo vandens įsiskverbimą.

PAGRINDAS:

Pagrindas turi būti sausas, stabilus, be dulkių ir laisvųjų dalelių.

NAUDOJIMAS:

Pakuotė suplakama, ARDEX P 51 pilama į švarų indą ir atskiedžiama reikiamu kiekiu vandens. Gera sumaišoma. Tolygiai tepama šepetiu, teptuku arba voleliu.

Tolimesnius darbus galima atlikti po išdžiūvimo, kai susidarys plona skaidri plėvelė.

IŠEIGA:

neskiesta: apie 300 g/m²

1 dalis ARDEX P 51: 1/2 d. vandens: apie 200 g/m²

1 dalis ARDEX P 51: 1 d. vandens: apie 150 g/m²

1 dalis ARDEX P 51: 3 d. vandens: apie 50 g/m²

1 dalis ARDEX P 51: 5 d. vandens: apie 30 g/m²

1 dalis ARDEX P 51: 7 d. vandens: apie 22 g/m²

Toliau pateikiamas pagrindo paruošimo produktų naudojimas su kitais ARDEX produktais.

Pagrindas	Gruntas	Santykis P 51 : vanduo
Glotnus ir tankus: grindys iš betoninių elementų, ypač sutankinti cemento sluoksniai, praturtinti kalcio sulfato sluoksniai, terrazzo, smiltainis, plytelių ir plokščių danga, o taip pat senas pagrindas su glaistymo masių ir klijų likučiais, prieš naudojant glaistus ir plytelių klijus	ARDEX P51 ARDEX P82 ARDEX P 4	1 : 1/2 - -
Grubaus betono grindys ir lubos	ARDEX P51 ARDEX P 4	1 : 1 -
Porėti, didelio įgeriamumo cemento sluoksniai, o taip pat tarp glaistų ir išlyginamųjų mišinių	ARDEX P51	1 : 3
Įgeriantys, nušlifuoti kalcio sulfato sluoksniai	ARDEX P51	1 : 3
Glotnaus, sutankinto betono sienos ir lubos, prieš naudojant gipsinius glaistus	ARDEX P51	1 : 3
Gipsinės plokštės ir gipsinis tinkas prieš glaistant sienų glaistais ir klijuojant cementiniais plytelių klijais	ARDEX P51	1 : 3
Medienos plokštės, prieš naudojant glaistus, išlyginamuosius mišinius ir klijuojant su ARDEX N 23 W/ S 28 NEW MICROTEC klijais	ARDEX P51 ARDEX P82	neskiesta -
Grindų asfaltas, blogai praturtintos smėliu, senos asfalto grindys, magnezito grindys, sintetinės dangos, metalas, mediena, lakuoti paviršiai, prieš naudojant išlyginamuosius mišinius ir plytelių klijus	ARDEX P82	-
Betoninės grindys ir cemento sluoksniai išorėje ir drėgmės veikiamose patalpose, prieš naudojant ARDEX K 301 išlyginamąjį mišinį ir tarp ARDEX K 301 sluoksnių	ARDEX P51	1 : 7

ARDEX P 51

Sukibimo ir gruntavimo dispersija

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

Gruntuojant ant senų pagrindų ir siekiant užtikrinti tvirtą sukibimą su pagrindu bei išvengti papildomų išlaidų, įsitikinkite, kad glaistų ir klijų likučiai būtų sukibę su pagrindu, atlaikantys apkrovą ir netirptų vandenyje. Palikite gruntą džiuoti per naktį ir įsitikinkite, kad jis visiškai sausas. Vandenyje tirpstančius, blogai sukibusius su pagrindu senų klijų ir glaistų likučius (pvz. sulfidų pagrindų) visiškai pašalinkite.

Poliuretano, epoksidinės dervos ir bitumo pagrindo senų klijų likučiai gruntuojami su ARDEX P 82 sintetinės dervos gruntu.

PASTABA:

Sudėtyje yra: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.

GISCODE: D 1

**Ženklinimas pagal
GHS/CLP:** nėra

**Ženklinimas pagal
GGVSEB/ADR:** nėra

Pakuotės: Indai po 1, 5, 10 ir 25 kg

Laikymas: apie 12 mėn., originalioje, uždarytoje pakuotėje. Saugoti nuo šalčio.

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.