



ARDEX P 82

Sintetinės dervos gruntas

Sukibimo agentas glotniems ir tankiems paviršiams

Be tirpiklių

Pakeičia neopreno gruntą

Nepavojingas sandėliavimas, transportavimas ir naudojimas



Reg. No. 37344

UAB "Volonta"
Linkuvos g. 16, LT- 48345, Kaunas
Tel.: +370 620 71334
info@volonta.lt
www.volonta.lt

ARDEX P 82

Sintetinės dervos gruntas

PASKIRTIS:

Gruntas ir sukibimo agentas, naudojamas ant glotnių ir tankių pagrindų tokių kaip:

- labai sutankinto cemento sluoksnių,
- surenkamų betoninių grindų,
- mažai smėliuoto grindų asfalto,
- senų grindų asfalto sluoksnių,
- pagerintų anhidrito sluoksnių,
- magnezito sluoksnių,
- medžio drožlių plokščių,
- medžio,
- terrazzo,
- smėlio akmens,
- plytelių,
- klinkerio,
- plieno skardos,
- sintetinių paviršių,
- dažų, alyvos ir sintetinių dangų,

prieš glaistus ir plonojo pakloto mišinius.

Patalpų vidui.

APIBŪDINIMAS:

Be tirpiklių, reaktyvi, dviejų komponentų sintetinės dervos dispersija, kurią sudaro: ARDEX P 82, A sudedamoji dalis, šviesiai raudona ir ARDEX P 82 B sudedamoji dalis, balta, kurios sumaišytos santykiu 1:1 sudaro šviesiai raudonos spalvos ARDEX P 82 sintetinės dervos gruntą.

Tankis: maždaug 1,0 kg/l; pH vertė: apie 11.

Vykstant reakcijai ir džiuvant, atsiranda sukibimui aktyvi plėvelė, kuri kaip sujungimo tiltas veiksminga ant visų lygių ir tankių pagrindų.

NAUDOJIMAS:

Pakuotėse atitinkamai pagal kiekius suderintas sudedamasis dalis A+B gerai išmaišykite santykiu 1:1, kol susidarys tolygios šviesiai raudonos spalvos parengtas naudoti gruntas, kurį prie +18° C - +20° C temperatūros, reikia sunaudoti per 60 minučių.

ARDEX P 82 sintetinės dervos gruntas teptuku, voleliu, kempine ar lygia mentele plonai tepamas ant sauso ir neturinio nesukibusių dalelių pagrindo. Tepimo savybės pagerinti galima įpilti iki 5 % vandens.

Tik po to, kai gruntas išdžius ir susidarys skaidri plėvelė, galima naudoti glaistymo mases ar plonasluoksnius skiedinius.

Gruntas išdžiūna per maždaug 60 min., priklausomai nuo vėdinimo, temperatūros ir pagrindo. Žemesnė temperatūra ir/arba aukšta drėgmė gali prailginti išdžiūvimo laiką.

ARDEX P 82 sintetinės dervos gruntas sudaro gerą sukibimo tiltą ant visų lygių ir tankių pagrindų, kurie turi būti tvirti, sausi, be vaško, alyvos, dulkių ir kitokių atskirų dalelių.

Tolesnio glaistymo masė turi būti užtepta ne vėliau kaip po 2 parų.

Maišymo indus ir įrankius iš karto po panaudojimo galima nuplauti vandeniu. Šviežią ARDEX P 82 gruntą, nuplaukite vandeniu ir nedžiovinkite ant odos. Venkite ilgesnio kontakto su oda.

DĖMESIO:

Komponentas A

Sudėtyje yra epoksidinės dervos. Dirgina akis ir odą. Patekus ant odos nuplaukite vandeniu. Patekus į akis nedelsdami nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į gydytoją. Dirbant naudokite tinkamas apsaugines pirštines ir apsauginius akinius ar veido apsaugą.

Komponentas B

Sudėtyje yra poliamino. Galimas jautrumo padidėjimas susilietus su oda. Venkite kontakto su oda. Naudokite tinkamas apsaugines pirštines.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Išėiga:

apie 100-200 g/m²

GISCODE:

RE1

Ženklinimas pagal Getstoff-VO:

Xi dirginantis (A sudedamoji dalis)

Xi dirginantis (B sudedamoji dalis)

Ženklinimas pagal GGVS/ADR:

nėra

Pakuotė:

indai po 3 kg A sudedamoji dalis
3 kg B sudedamoji dalis
= blokas po 6 kg (supakuota po du)

indai po 1 kg A sudedamoji dalis
1 kg B sudedamoji dalis
= blokas po 2 kg
(supakuota po 5)

Laikymas:

apie 12 mėn. nuo šalčio izoliuotoje, bet vėsioje patalpoje, neatidarytoje originalioje pakuotėje

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.