ARDEX PREMIUM AF 480 MS

SMP-Parketo klijai, tvirtai elastingi

Atitinka DIN EN 14293 reikalavimus parketo klijams

Universalūs, be kenksmingų emisijų

Suderintos teigiamos atsparumo šlyčiai ir elastingumo savybės

Be tirpiklių ir vandens, vieno komponento, paruošti naudoti

Lengvai dengiami, išlaiko dantytos mentelės formą

Naudojami be grunto

Greitai įgauna stiprų sukibimą

Sumažina parketo plyšių atsiradimo riziką

Kai naudojami kartu su ARDEX A 55 savaime išsilyginančiu mišiniu – parketą galima klijuoti jau po 1 valandos

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

ARDEX GmbH Witten
Z-155.20-389
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DiBt-Grundsätzen

Skirti klijuoti:
- Masyvios medienos parketo vertikalias plokšteles, plačiąsias plokšteles, modulines trinkeles,
- masyvios medienos parketo elementus su išdrožomis ir/arba įlaidais,
- parketlentes,
- masyvo lentas,
- mozaikinį parketą,
- masyvo lamparketą,
- kamštines dangas,
- kamštines dangas su HDF/MDF viduriniu sluoksniu,
- ARDEX garso izoliacines ir atskyrimo nuo pagrindo plokštes,

ant įgeriančio ir neįgeriančio pagrindo (taip pat šildomo), patalpų viduje.

ARDEX sisteminis produktas - užtikrintos sukibimo savybės su ARDEX mišiniais ir švarus, bekvapis oras patalpoje

Registruotas kenksmingas emisijas kontroliuojančių dangos klojimo medžiagų bendrijos narys, **GEV**

Gamintojas su sertifikuotomis
Kokybės kontrolės / Aplinkos apsaugos valdymo
sistemomis pagal DIN EN ISO 9001 / 14001

UAB "Volonta"
Linkuvos g. 16, LT- 48345, Kaunas
Tel.: +370 620 71334
info@volonta.lt
www.volonta.lt

ARDEX PREMIUM AF 480 MS

SMP-parketo klijai, tvirtai elastingi

PASKIRTIS:
Patalpų vidui, grindims.

Tvirti ir elastingi SMP-parketo klijai, skirti klijuoti:

- 16 mm storio, iki 200 mm ilgio masyviosios medienos parketo vertikalias plokšteles pagal DIN EN 14761,
- plačiąsias plokšteles ir modulines trinkeles pagal DIN EN 14761, vienetinį parketą (stabparkett), masyviosios medienos parketo elementus su išdrožomis ir/arba įlaidais pagal DIN EN 13226,
- parketlentes pagal DIN EN 13489
- masyvios medienos lentas pagal DIN EN 13629 ir DIN EN 13990, 18 cm pločio, storio ir pločio santykis 1 : 8,
- mozaikinį parketą pagal DIN EN 13488
- masyvo lamparketą pagal DIN EN 13227,
- kamštines grindų dangas pagal DIN EN 12104
- kamštines dangas su HDF/MDF viduriniu sluoksniu pagal DIN EN 12104,
- ARDEX garso izoliacines ir atskyrimo nuo pagrindo plokštes,

ant tinkamo, įgeriančio arba neįgeriančio pagrindo patalpų viduje. Tinka šildomam pagrindui.

APIBŪDINIMAS:
Silanu modifikuoti polimeriniai klijai, kurie kietėja reaguodami su drėgme.

PAGRINDO PARUOŠIMAS:
Pagrindas turi atitikti DIN 18356 standartą „Parketo klojimo darbai“ ar atitinkamus šalies standartus. Turi būti lygus, pastoviai sausas, tvirtas, atlaikantis apkrovą, be trūkių, laisvųjų dalelių ir medžiagų trukdančių sukibimui, turėti pakankamą atsparumą gniuždymui ir tempimui. Priešingu atveju jį reikia paruošti atitinkamais ARDEX grindų mišiniais sąveikoje su ARDEX gruntais ir pagrindo paruošimo produktais.

Klijavimui tinka įprastiniai cemento, kalcio sulfato, magnezito, medienos ir gipso pluošto plokščių pagrindai. Jeigu cemento ar kalcio sulfato sluoksniai atitinka galiojančius standartus ir yra nuvalyti ar nusiurbti nuo dulkių, parketas su ARDEX PREMIUM AF 480 MS klijuojamas tiesiai ant šių pagrindų.

Išlyginimo darbams naudojant ARDEX A 55 savaime išsilyginantį mišinį, kurio sluoksnio storis iki 10 mm, parketą su ARDEX PREMIUM AF 480 MS galima klijuoti iš karto po to, kai tik galima ant jo vaikščioti (maždaug po 60 minučių). Reikia užtikrinti, kad parketo klijuojamoji pusė būtų pilnai padengta klijais.

Grindų asfaltas ir kiti panašūs minkštėjantys pagrindai turi būti atitinkamai paruošti, nugruntuoti ir padengti mažiausiai 2 mm storio ARDEX išlyginamaisiais mišiniais.

Medžio plokštės turi būti gerai pritvirtintos prie pagrindo ir suklijuotos įlaidose/išdrožose.

Pagrindo paruošimo darbai atliekami su ARDEX grindų mišiniais ir gruntais.

ARDEX SISTEMA:
ARDEX produktai, turintys EC1 klasifikaciją sąveikaudami tarpusavyje sukuria idealias sąlygas bekvapiai ir ekologiškai gyvenamajai aplinkai. Sukietėję ARDEX PREMIUM AF 480 MS yra fiziologiškai ir ekologiškai saugūs.

NAUDOJIMAS:
Prieš naudojimą ARDEX PREMIUM AF 480 MS klijus reikia aklimatizuoti patalpoje, kurioje bus klijuojama. Klijai atitinkama dantyta mentele tolygiai tepami ant pagrindo. Parketo elementai klojami į šviežius klijus per dangos klojimo laiką ir užtikrinama, kad klijuojamoji pusė pilnai ir tolygiai priglunda prie klijų. Reikia vengti klijų patekimo į įlaidas ir išdrožas.

Paklojus parketą, ypač didelio formato parketo atveju, nedelsiant įsitikinama ar neliko tuštumų. Reikalui esant, kol klijai nesukietėjo, prispaudžiama prie pagrindo uždedant svorius. Klijų perteklius nedelsiant pašalinamas nuo pagrindo lygia mentele. Perimetro siūlės įrengiamos atsižvelgiant į patalpos geometriją, medienos ir parketo rūšį.

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

- Nenaudokite jokių dispersinių gruntų prieš klijavimą su ARDEX PREMIUM AF 480 MS.
- Galima klijuoti parketą, kai santykinis oro drėgnumas yra < 75 % ir patalpos temperatūra >+18°C.
- Ilgalaikio prisiklijavimo užtikrinimui, vietinės medienos masyvo grindų dangos turi turėti 9 % drėgmės, o daugiasluoksnis parketas – 8 %.

  Vykdoma 10 matavimų ir nustatoma vidutinė reikšmė. Atskirų matavimų reikšmės gali skirtis nuo vidutinės +/- 2 %.
- Iš karto po panaudojimo įrankiai plaunami plovikliais sudėtyje turinčiais aliejaus/vaško.
- Po panaudojimo uždėkite aliuminio foliją ir sandariai uždarykite pakuotę su ten likusiais klijais.
- Nepalikite klijų atvirose siūlėse, kad nebūtų plastifikatorių migracijos į lako plėvelę.

Ant dangos galima vaikščioti po maždaug 6 valandų, o po 24 valandų galima naudoti pilną apkrovą.

ARDEX PREMIUM AF 480 MS

SMP-parketo klijai, tvirtai elastingi

Neapdoroto parketo apdirbimas galimas, kai drėgnumas dangoje susivienodina su drėgnumu aplinkoje – ne anksčiau, kaip po 24 valandų. Ant mažai arba visai neįgeriančio pagrindo – anksčiausiai po 48 valandų.

PASTABA:
Klijuojant būtina laikytis medinių grindų gamintojų pateiktų instrukcijų ir galiojančių parketo įrengimo standartų.

REKOMENDUOJAMOS MENTELĖS IR IŠEIGA:

Kamštinėms grindų dangoms:



TKB A 2, 400–450 g/m²

Masyvo vertikalioms plokštelėms, mozaikiniam parketui:



TKB B 3, 800-1000 g/m²

Garso izoliacinėms, atskyrimo nuo pagrindo plokštėms:



TKB B3-B15,800-1500 g/m²

Vienetiniam parketui (stabparkett), masyvios medienos parketo elementams su išdrožomis ir/arba įlaidais, mažo formato daugiasluoksniam parketui, masyviam lamparketui, plačiosioms plokštelėms ir modulinėms trinkelėms, kamštinėms grindų dangoms su pagrindu:



TKB B6, 900-1000 g/m²

Didelio formato vienetiniam parketui (stabparkett), parketlentėms ir medžio masyvo lentoms:







TKB B11-B15,1000-1500 g/m²

Dantytos metelės pasirenkamos taip, kad būtų užtikrintas klijuojamosios dalies pakankamas padengimas klijais. Labiau porėto, nelygaus pagrindo ir struktūrizuotos klijuojamos dalies atveju, reikia naudoti didesnių dantukų mentelę.

* Išeiga skaičiuota kaip pagrindą naudojant ARDEX grindų glaistus ir „Pajarito“ menteles.

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:

Medžiagos pagrindas	SM polimerai
Išeiga:	800 – 1500 g/m² (priklausomai nuo dantytos mentelės)
Naudojimo sąlygos	
Temperatūra:	≥ +18 °C
Santykinis drėgnis:	≤ 70 %
Nugarinimo laikas:	nėra
Dangos klojimo laikas:	apie 40 min.
Kietėjimo laikas:	24 – 48 val.
Dangos apdirbimo darbai:	anksčiausiai po 24 val. Ant neįgeriančio pagrindo po 48 val.
Valymo agentas:	kol nesukietėjo - aliejiniai ar sudėtyje turintys vaško plovikliai
Tinkamumas šildomosioms grindims:	tinka
EMICODE:	EC 1 R +, labai mažai emisijų PLUS
GISCODE:	RS 10
Ženklinimas pagal GHS/CLP:	nėra
Ženklinimas pagal GGVSEB/ADR:	nėra
Pakuotė:	18 kg indai
Laikymas:	vėsiai, saugoti nuo šalčio, pradėtą pakuotę gerai uždaryti ir netrukus sunaudoti
Galiojimas:	apie 12 mėn., originalioje uždarytoje pakuotėje

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.

2016/03