# ARDEX R4 Rapid

## Universalus greitai džiūstantis glaistas

ARDURAPID® savybės
Balto cemento pagrindu

Stabilus remontinis mišinys su
galutinio glaisto savybėmis

Sukimba su beveik visais pagrindais be grunto

Sienoms, luboms ir grindims

Ertmių, įdubimų, dryžių, trūkių ir kitų pažeidimų užpildymui

Aukščio skirtumų, perėjimų ir nelygumų užglaistymui

Siūlėms, metaliniams profiliams, glaistymo kampams ir pan.

Galima dažyti po 45 – 60 minučių

Visiškai baltas

Labai smulkus – sluoksnio storis „nuo 0 mm“

Gamintojas su sertifikuotomis
Kokybės kontrolės / Aplinkos apsaugos valdymo
sistemomis pagal DIN EN ISO 9001 / 14001

UAB "Volonta"
Linkuvos g. 16, LT- 48345, Kaunas
Tel.: +370 620 71334
info@volonta.lt
www.volonta.lt

# ARDEX R 4 Rapid

## Universalus greitai džiūstantis glaistas

**PASKIRTIS:**
Patalpų vidui, sienoms, luboms ir grindims.

Sienų, lubų ir grindų galutiniam glaistymui prieš dažymą, tapetų klijavimą ir kitas dangas. Tinka ant įgeriančių ir neįgeriančių pagrindų.

Trūkių, dryžių, gilių ertmių ir kitų pažeidimų užpildymui.

Siūlių užvėrimui.

Aukščio skirtumų, perėjimų ir pažeidimų užglaistymui ant grindų.

Metalinių profilių, glaistymo kampų ir panašių elementų montavimo darbams.

Glaistymui iki 10 mm storio sluoksniu.

**APIBŪDINIMAS:**
Specialus cementais su lengvai disperguojančiais sintetiniais milteliais ir laibai smulkiais užpildais.

Sumaišius su vandeniu susidaro stabilus skiedinys, kurį reikia sunaudoti per 15 min. Dėl hidratacijos ir džiūvimo sukietėja po 30-45 min. Bet kokia danga (pvz., parketas su ARDEX SMP klijais, dažymas ir kt.) galima po 45 min. ant įgeriančių, ir po 60 min. ant neįgeriančių pagrindų.

**PAGRINDO PARUOŠIMAS:**
Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, atlaikantis apkrovą ir be laisvųjų dalelių. ARDEX R 4 Rapid praktiškai neatskiriamai sukimba be grunto su beveik visais įmanomais pagrindais:
- betonu, mūru,
- cementiniu ir kalkių cemento tinkais,
- sausaisiais grindų elementais,
- gipsiniu tinku ir plokštėmis,
- gipso ir cemento glaistais,
- medžio drožlių ir medienos plokštėmis,
- medinėmis lentomis ir laiptais,
- senais pagrindais su sukibusiais glaistų/klijų likučiais,
- mineraliniais ir sintetinės dervos tinkais,
- gipso kartono plokštėmis,
- gipso pluošto plokštėmis,
- plytelių ir plokščių danga,
- natūraliu akmeniu ir *terrazzo*,
- plaunamais dispersiniais dažais,
- senais latekso dažais,
- akriliniais dažais ir laku,
- alkidinės dervos dažais,
- dažytais stiklo pluošto tapetais.

Senas, silpai sukibusias ir nesusirišusias dangas reikia pašalinti.

**NAUDOJIMAS:**
Į švarų indą pripilama skaidraus ir šalto vandens ir intensyviai maišant, beriama tiek miltelių, kol susidarys elastingas, vienalytis skiedinys be gumulų.

Sumaišomas toks medžiagos kiekis, kurį galima sunaudoti per 15 min.

1 kg ARDEX R 4 išmaišyti reikia apie 0,4 l vandens.

Su skiediniu prie +18 °C – +20 °C temperatūros galima dirbti apie 15 min. Aukštesnė temperatūra sutrumpina, o žemesnė prailgina darbo su mišiniu laiką.

Ant neįgeriančio pagrindo reikalingas mažiausiai 1 mm storio sluoksnis. Papildomai glaistyti galima iškarto po sukietėjimo.

Kilus abejonėms atlikite bandymus.

Su ARDEX R 4 galima dirbti prie aukštesnės nei +5°C temperatūros.

**ATKREIPKITE DĖMESĮ:**
ARDEX R 4 negalima naudoti ilgalaikės drėgmės veikiamose vietose.

**PASTABA:**
Sudėtyje yra cemento. Reaguojant su drėgme vyksta šarminė reakcija. Naudokite apsaugos priemones odai bei akims. Patekus ant odos, nuplauti vandeniu. Patekus į akis, kreiptis į gydytoją.

Sukietėjąs fiziologiškai ir ekologiškai saugus.

GIS kodas – ZP 1 (cementinis produktas su labai mažu chromatų kiekiu).

# ARDEX R 4 Rapid

## Universalus greitai džiūstantis glaistas

**Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:**

| | |
|---|---|
| **Maišymo santykis:** | apie 0,4 l vandens : 1 kg miltelių, atitinkamai:<br>1 tūrio d. vandens : 2 t.d.miltelių |
| **Miltelių svoris:** | apie 0,85 kg/l |
| **Skiedinio svoris:** | apie 1,5 kg/l |
| **Išeiga:** | apie 1,1 kg/m$^2$/mm |
| **Darbo laikas (+20$^0$ C):** | apie 15 min. |
| **Dažymo/klijavimo darbai (+20$^0$ C):** | po 45 – 60 min. |
| **Atsparumas gniuždymui:** | po 1 paros apie 11 N/mm$^2$<br>po 7 parų apie 15 N/mm$^2$<br>po 28 parų apie 20 N/mm$^2$ |
| **Atsparumas lenkimui:** | po 1 paros apie 2,5 N/mm$^2$<br>po 7 parų apie 3,5 N/mm$^2$<br>po 28 parų apie 5,5 N/mm$^2$ |
| **Atsparumas kėdžių rateliams:** | atsparus |
| **Tinkamumas šildomam pagrindui:** | tinka |
| **pH vertė:** | apie 10 – 11 (šviežio mišinio) |
| **Pakuotė:** | indai po 2,5 kg |
| **Laikymas:** | apie 12 mėn., sausoje patalpoje, originalioje uždarytoje pakuotėje |

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.

2015/11